


QUALITET ATF III SYNT



СИНТЕТИЧЕСКОЕ МАСЛО ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ
ТРАНСМИССИЙ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
И ТЯЖЕЛОНАГРУЖЕННОЙ ТЕХНИКИ



ОПИСАНИЕ

Синтетическое трансмиссионное масло. Произведено с вовлечением синтетических (VHVI - III группа) базовых масел и многофункционального пакета присадок. Обеспечивает плавную работу и надежную защиту деталей АКПП в условиях воздействия высоких механических и температурных нагрузок



ПРИМЕНЕНИЕ



Предназначено для смазывания 4-х ступенчатых автоматических трансмиссий легковых автомобилей, автоматических трансмиссий тяжелонагруженной техники, гидроусилителей рулевого управления легковых автомобилей, а также гидравлических систем спец. техники



СООТВЕТСТВИЕ

GM Dexron-III/IIH
Ford Mercon
Toyota Type T-III, IV
Mazda ATF M-III/M-V
Chrysler ATF+3/+4

Honda ATF Z-1
Aisin Warner JWS 3309/3314
Nissan AT-Matic D/J/K
Hyundai/Kia/Mitsubishi SP-III
RED-1

Volvo CE 97340
Renault DP-0
MB 236.1; 236.2
Allison C-4
TES 295/TES 389

MAN 339 Type V-1
Caterpillar TO-2
ZF TE-ML 02F, 03D, 04D,
05L, 09, 11B, 14A, 16L, 17C



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Надежная защита от износа обеспечивает заложенный производителем ресурс АКПП
- Устойчивость к окислению обеспечивает малое образование отложений и шлама в гидроблоке АКПП
- Стабильность фрикционных свойств обеспечивает плавную работу АКПП весь срок службы масла
- Совместимость с уплотнительными материалами предотвращает затвердевание и набухание эластомеров
- Синтетическая базовая основа обеспечивает текучесть и прокачиваемость в условиях холодных (минус 40 °C) стартов



ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ*

Наименование показателя	Значение	Метод
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ² /с	7,2	ГОСТ 33/ASTM D 445
Индекс вязкости	170	ГОСТ 25371/ASTM D 2270
Температура застывания, °C	минус 45	ГОСТ 20287/ASTM D 97
Температура вспышки определяемая в открытом тигле, °C	200	ГОСТ 4333/ASTM D 92
Склонность к пенообразованию/стабильность пены, см ³ :		
- при 24 °C	0/0	ГОСТ 32344/ASTM D 892
- при 93,5 °C	10/0	
- при 24 °C	0/0	
Динамическая вязкость при минус 40 °C, мПа·с	8600	ГОСТ 1929
Плотность при 15 °C, кг/м ³	845	ГОСТ P 51069/ASTMD 4052

* Настоящие значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для данного производства и относятся к справочной информации. В соответствии с требованиями «НПП Квалитет», могут быть изменены без предварительного уведомления.



ФАСОВКА



IBC-контейнер



канистра 20 л / 4 л / 1 л



евробочка 205 л



140000 Россия, Московская область,
г. Люберцы, Котельнический проезд, 4, литера В
8-800-100-11-88, info@npp-qualitet.ru
www.npp-qualitet.ru

Член ассоциации нефтепереработчиков
и нефтехимиков

Производитель смазочных
материалов с 1989 года

