



QUALITET TRANSMISSION API GL-4

ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО

SAE 75W-80



ОПИСАНИЕ

Всесезонное полусинтетическое трансмиссионное масло. Вовлечение синтетических (VHVI - III группа) базовых масел и специального пакета присадок, обеспечивают четкое переключение передач и плавную работу трансмиссий в тяжелых условиях эксплуатации



ПРИМЕНЕНИЕ



Предназначено для смазывания механических коробок переключения передач легковых автомобилей, дорожной, внедорожной и специальной техники, где необходим уровень эксплуатационных свойств API GL-4



СООТВЕТСТВИЕ

API GL-4
MB 235.10

Volvo 97307



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Надежная защита от износа и задира обеспечивает заложенный производителем ресурс узла трансмиссии
- Обеспечивает защиту от коррозии синхронизаторов, изготовленных из сплава на основе меди
- Превосходные низкотемпературные свойства обеспечивают надежное смазывание при холодном старте, а также малые потери крутящего момента в узлах трансмиссии



ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ*

Наименование показателя	Значение	Метод
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ² /с	9,6	ГОСТ 33/ASTM D 445
Индекс вязкости	162	ГОСТ 25371/ASTM D 2270
Температура застывания, °C	минус 45	ГОСТ 20287/ASTM D 97
Температура вспышки определяемая в открытом тигле, °C	200	ГОСТ 4333/ASTM D 92
Склонность к пенообразованию/стабильность пены, см ³ :		
- при 24 °C	0/0	ГОСТ 32344/ASTM D 892
- при 93,5 °C	10/0	
- при 24 °C	0/0	
Динамическая вязкость при минус 40 °C, мПа·с	35 200	ГОСТ 1929
Плотность при 15 °C, кг/м ³	848	ГОСТ Р 51069/ASTM D 4052

* Настоящие значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для данного производства и относятся к справочной информации. В соответствии с требованиями «НПП Квалитет», могут быть изменены без предварительного уведомления.



ФАСОВКА



IBC-контейнер



канистра 20 л / 4 л / 1 л



евробочка 205 л



140000 Россия, Московская область,
г. Люберцы, Котельнический проезд, 4, литера В
8-800-100-11-88, info@npp-qualitet.ru
www.npp-qualitet.ru

Член ассоциации нефтепереработчиков
и нефтехимиков

Производитель смазочных
материалов с 1989 года

